

Erradicadores para Madeira - Interior e Exterior

CUPRINOL ANTI-CARUNCHO

030-0012 Normal 030-0015 Sem cheiro

DESCRIÇÃO	Os erradicadores para madeiras Cuprinol Anti-Caruncho, foram concebidos para penetrar profundamente na madeira, matando os insectos activos e protegendo-a contra nova infestação. São compostos por permetrina, óleo mineral e destilados de petróleo.
UTILIZAÇÃO	Em madeiras de interiores e exteriores.
PROPRIEDADES	Excelentes propriedades insecticidas. É eficaz contra os insectos que perfuram a madeira, sendo particularmente destinado ao tratamento de madeiras já atacadas. Fortemente recomendado para a erradicação e prevenção contra as térmitas. O 030-0015 é completamente isento de cheiro.
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Não aplicável Densidade: 0.79 ± 0.02 Viscosidade: 11s/FC4/25°C Ponto de inflamação: 23 - 61°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz Limpeza - A madeira que vai ser tratada deve estar limpa e seca (máximo teor em humidade 25%) e já trabalhada.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, imersão e injeção. Diluição e nº de demãos: a) Aplicação à trincha 2 ou 3 demãos fartas. Aplicar as demãos subsequentes antes das anteriores estarem secas. A aplicação à trincha não deve fazer-se quando a superfície da madeira está pintada, envernizada ou encerada por não ser eficiente. b) Aplicação por injeção Injectar o produto nos orifícios feitos pelo caruncho. c) Aplicação por imersão Na maior parte dos casos a imersão completa por 5 a 10 minutos da madeira serrada ou já aparelhada dá protecção adequada. Tempo de secagem: Ao tacto: Dependente da absorção da madeira. Para demãos seguintes: Não aplicável. Para utilização/manuseamento: 48 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Tempo para aplicação do acabamento: 3 a 5 dias. Lavagem da ferramenta: Robbilava, 013-0055 ou Diluente, 018-0007.
RENDIMENTO	6 a 16 m ² /litro/demão, dependendo do grau de humidade, da rugosidade e da permeabilidade da madeira.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Pode ser repintado com esmalte, verniz, ou outros acabamentos transparentes, depois de convenientemente seco.
FORMATO(S)	030-0012: 1/4 (com injector), 1 e 5 litros. 030-0015: 1 litro.
PERÍODO ACONSELHADO	3 anos.

DE ARMAZENAGEM

OUTRAS INFORMAÇÕES

Quando se faz a aplicação à trincha todas as superfícies devem ser tratadas e as juntas de peças componentes devem ser inundadas de produto, para assegurar a máxima protecção.
Independentemente do método de aplicação utilizado, quaisquer cortes, furos, etc, feitos em madeira tratada devem ser novamente tratados com imunizador para manter a máxima protecção.
Autorizações de Venda:
030-0012 - nº 17/2004 da DGPC
030-0015 - nº 15/2004 da DGPC
CUPRINOL e TRANSCOLOR são Marcas Registadas da ICI.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar Ficha de Segurança do produto.

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.