

Para Interior e Exterior

PRIMÁRIO FIXADOR HIDRO -ARMADURA

020-0205

DESCRIÇÃO	Primário incolor baseado num copolímero especial de Hydro Pliolite*, especialmente aconselhado como aglutinador de superfícies.
UTILIZAÇÃO	Em interiores e exteriores, sobre substratos friáveis e revestimentos pulverulentos.
PROPRIEDADES	Regulariza a absorção do substrato. Muito boa consolidação de substratos friáveis e pulverulentos, promovendo a adesão da tinta de acabamento. Protege as tintas de acabamento das substâncias alcalinas presentes no substrato, dificultando o aparecimento de eflorescências.
COR(ES)	Incolor.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Viscosidade de aprovação: 67 - 73 KU/25°C Densidade: 0.96 - 1.02 Ponto de Inflamação: Não inflamável Teor de Sólidos: 11 +/- 1 % COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/h): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies devem estar bem limpas, secas e isentas de poeiras, gorduras, etc.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha Diluição e nº de demãos: 1 demão diluída 1:1 a 1:2 com água Tempo de secagem ao tacto: 1 - 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C Tempo para aplicação do acabamento: Aguardar cerca de 4 - 6 horas, antes de aplicar a 1ª demão do acabamento Lavagem da ferramenta: Com água
RENDIMENTO	10 - 15 m2/litro/demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Todos os tipos de tinta de base aquosa.
FORMATO(S)	3/4, 4 e 15 Litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's. * Marca Registada pela Eliokem
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 242 12.1

02-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES