

Primário Anti-corrosivo para Interior e Exterior
ROBBIFER DE SECAGEM RÁPIDA
 021-0284 Óxido de Ferro 021-0285 Cinzento

DESCRIÇÃO	Primário alquídico de secagem rápida.
UTILIZAÇÃO	No interior e no exterior, sobre superfícies de metal ferroso em ambientes moderadamente agressivos, como primário anticorrosivo.
PROPRIEDADES	* Boa protecção anticorrosiva. * Secagem rápida. * Pode ser aplicado à pistola.
COR(ES)	Óxido de Ferro e Cinzento.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Fosco Densidade: 1.46 ± 0.03 Viscosidade: 40 - 50s/ISO6/25 °C Ponto de inflamação: 23 - 61 °C COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 500 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Casos Normais: Limpeza - Desengordurar com Diluyente para Sintéticos , 614-0001. Recomendações Especiais: As superfícies devem estar bem limpas, secas, isentas de óxidos, gorduras ou outras impurezas. Recomenda-se o tratamento prévio da superfície com o Removedor de Ferrugem , para auxiliar a remover os óxidos.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha. Diluição e nº de demãos: 2 demãos, diluídas até 5%, em volume com 614-0001. Tempo de secagem: Ao tacto: 10 minutos. Para demãos seguintes: 1 - 2 horas. Para utilização / manuseamento: 1 - 2 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20 °C. Tempo para aplicação do Acabamento: 1 - 2 horas. Lavagem da ferramenta: Com Diluyente para Sintéticos , 614-0001.
RENDIMENTO	12 m ² /litro/demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Esmaltes Robbialac adequados para superfícies metálicas, após a aplicação prévia da Subcapa adequada.
FORMATO(S)	3/4 e 4 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	2 anos.
OUTRAS INFORMAÇÕES	* Aconselha-se a aplicação de 2 demãos de primário, para melhor protecção anticorrosiva, e seu recobrimento a muito curto prazo com subcapa e esmalte. * O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	

LIMPEZA	DESENGORDUR.	DECAPANTE	PRIMÁRIO	SUBCAPA	ACABAMENTO
Removedor de Ferrugem,	Diluyente para Sintéticos 614-0001	Decapante	Robbifer de Secagem Rápida 021-0284/5	Subcapa Universal 034-	Esmaltes Robbialac adequados para superficies metálicas.

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 121 12.1

02-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES