

Primário Multi-Usos para Interior e Exterior

TODO TERRENO

021-0301 Branco 021-0302 Cinzento

DESCRIÇÃO	Primário de protecção e aderência, baseado numa combinação de resinas sintéticas, contendo pigmento anticorrosivo activo.
UTILIZAÇÃO	Em interiores e exteriores, sobre superfícies de zinco, alumínio puro, PVC rígido, madeira, poliuretano, poliéster, melaminados, metacrilato, gesso, cerâmica e ferro. Também se pode utilizar em chapa galvanizada e vidro.
PROPRIEDADES	* Secagem rápida. * Boa adesão a uma grande variedade de substratos. * Repintável com esmaltes sintéticos (excepto SMP Brilhante, 032-) e nitrosintéticos.
COR(ES)	Branco e Cinzento.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Densidade: 1.40 ± 0.03 Aspecto: Pasta viscosa COV's: Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 499 g/l COV
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras, gorduras e óxidos.
APLICAÇÃO	Ferramenta: Trincha, rolo e pistola. Diluição e nº de demãos: 1 a 3 demãos, conforme os casos, tal qual ou diluídas com 5 a 10% de Diluyente Sintético Evaporação Média para aplicação com trincha ou rolo. Para aplicação à pistola, diluir a 28-30s/DIN4, usar bico 1,5-1,8 mm e uma pressão de 3 a 4Kgf/cm ² ; dar 1 demão cruzada para obter uma espessura seca de 40 a 50 microns. Tempo de secagem: Ao tacto - 30 minutos. Tempo para aplicação do acabamento: Mínimo de 2 horas para esmaltes sintéticos; mínimo de 12 horas para esmaltes nitrosintéticos. A aplicação do acabamento não deve exceder uma semana. Lavagem das ferramentas: Com Diluyente 927-002X Diluyente Sintético Evaporação Média
RENDIMENTO	10m ² /litro/demão
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	750 ml e 2,5 litros.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	36 meses
OUTRAS INFORMAÇÕES	* Não aplicar em superfícies expostas directamente ao sol. * Para chapas galvanizadas, zinco e PVC rígido, limpar com água e detergente amoniacal e lixar suavemente com lixa de grão fino. É recomendável, previamente, um teste de aderência dada a diversidade de tipos de galvanizados. * Em superfícies de madeira nova ou exposta à intempérie, aplicar previamente Imunizador Cuprinol Incolor . * Não é aconselhável para a pintura de estores e caixilhos de madeira em janelas, no exterior, devido às oscilações dimensionais da madeira. * As superfícies com pinturas envelhecidas e resistentes devem ser cuidadosamente lixadas e

limpas de poeiras.

* Os plásticos devem ser bem desengordurados e lixados suavemente com lixa de grão fino .

* Desaconselha-se a utilização do Primário Todo Terreno sobre alumínio anodizado . Neste caso, fazer previamente um teste de aderência.

* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 100 15.1

05-05-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES