

Verniz Poliuretano para Soalhos de Madeira SOALHOS ALTA -RESISTÊNCIA

040-0012

DESCRIÇÃO	Verniz baseado em resinas PU que em presença da humidade atmosférica secam e endurecem.
UTILIZAÇÃO	No interior, sobre soalhos de madeira para a protecção e decoração dos mesmos .
PROPRIEDADES	Superior poder enchedor Fácil remoção de manchas Excelente resistência ao desgaste Elevada dureza
COR(ES)	Incolor
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho : Alto brilho Densidade : 0.99 ± 0.02 Viscosidade : $60 \pm 10s$ / FC4 / 25°C Ponto de inflamação : 23 - 61°C COV's : Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 499 g/l COV.*
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Limpeza - Desengordurar com Robbilava . Lixagem - Aconselha-se uma lixagem com lixa de grão P120/150. Recomendações especiais : O pavimento a envernizar deve estar bem seco e limpo de gorduras, poeira ou outras impurezas.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha. Diluição e nº de demãos : 3 demãos tal qual o produto é fornecido. Lixar ligeiramente entre demãos, com lixa de grão P150 ou mais fino. Tempo de secagem : Ao tacto: 2 horas. Para demãos seguintes: 24 horas. Para utilização: Mínimo 24 horas em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem do 20°C. Lavagem da ferramenta : Com Robbilava ou Diluyente Celuloso .
RENDIMENTO	10 a 12 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	750ml e 4 Litros
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	18 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Preparação do soalho : Caso se pretenda proceder à coloração do soalho, podem utilizar-se antes da aplicação deste verniz, as Velaturas Aquosas (028-000.), segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC. Instruções para o envernizamento : O pavimento não deve ser pisado antes de decorridas 24 horas sobre a conclusão do trabalho. A circulação normal não deve ser restabelecida antes de 2 dias. Se a área envernizada for de muito movimento ou sujeita a forte desgaste , deverá ser efectuada uma manutenção mais frequente. Os soalhos protegidos com este verniz são laváveis com água. Caso haja necessidade de proceder à diluição do produto, deverá ser utilizado o Diluyente Celuloso .

Manutenção do soalho : Para manter os soalhos envernizados nas melhores condições e garantir a sua beleza natural durante muito mais tempo , sugere-se a Gama de Manutenção de Soalhos Robbialac: **Limpa Parquets** (013-0170) e **Abrilhantador de Parquets** (013-0171), que deverão ser aplicados segundo as indicações fornecidas pela respectiva ITC:

* O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar". Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 047 12.1

27-03-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES