

Para Interior e Exterior

VERNIZ PARA METAIS E PEDRA

040-0020

| | |
|---------------------------------------|---|
| DESCRIÇÃO | Verniz incolor baseado numa resina especial com boa durabilidade exterior. |
| UTILIZAÇÃO | Protecção e decoração de metais e pedra, incluindo perfis de alumínio (tal qual), no interior e exterior. Pode ser aplicado em peças decorativas já enferrujadas, realçando o efeito decorativo fornecido pela corrosão. Ideal para aplicar em molduras, frisos e outros apontamentos de mobiliário (no interior e jardins) ou objectos de decoração de metal e pedra. |
| PROPRIEDADES | Protecção eficaz das superfícies, quando adequadamente aplicado. Contribui para uma boa manutenção do aspecto e para uma longa durabilidade dos metais e da pedra no exterior. |
| COR(ES) | Incolor |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Brilho: Brillhante Densidade: 0,91 ± 0,02 Viscosidade: 1p/C&P/25°C Ponto de inflamação: < 23°C |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | Limpeza - Desengordurar com Robbilava , em pedra ou com Diluyente , 608-0001 em metais, quando existirem manchas de óleos ou outros contaminantes. Recomendações Especiais: As superfícies devem estar bem secas e limpas de gorduras, poeira ou outras impurezas. No caso de aplicação sobre alvenarias, em virtude do grau de impermeabilização obtido pelo verniz, é muito importante que elas estejam bem secas e não contenham quantidade apreciável de sais solúveis. No caso de aplicações sobre superfícies enferrujadas, deverá ter-se o cuidado de retirar a ferrugem solta com o auxílio de uma escova de aço e/ou lixa. |
| APLICAÇÃO | Ferramentas: Trincha, rolo de esmalte ou pistola. Diluição e nº de demãos: Quando aplicado à trincha ou a rolo, não deve ser diluído, embora suporte diluições com 5 a 10%, em volume, do Diluyente , 608-0001. Quando aplicado à pistola, deve ser diluído com 30%, em volume, do Diluyente , 608-0001. Tempo de secagem: Ao tacto: 30 minutos. Para demãos seguintes: 4 a 8 horas. Para utilização/manuseamento: 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava ou Diluyente , 608-0001. |
| RENDIMENTO | 7 a 12 m ² /litro/demão. |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | |
| FORMATO(S) | 1/4, 3/4 e 4 litros. |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM | 36 meses. |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | É recomendável a aplicação de 1 demão no interior e 2 demãos no exterior. Sobre superfícies enferrujadas, deverão ser aplicadas 3 demãos, de modo a garantir-se um adequado efeito de barreira. |

Sobre pedra, deve aplicar-se com pouco filme, para o que se recomenda uma diluição maior .
É desaconselhada a aplicação do Verniz para Metais e Pedra sobre perfis de alumínio lacados .

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE
SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 023 12.1

02-07-2012 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES