

Protector decorativo da madeira (3 em 1) - Interior e Exterior

## TRANSCOLOR Acetinado

102-

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| DESCRIÇÃO                   | <b>TRANSCOLOR Acetinado</b> é um acabamento decorativo semitransparente de base solvente, ideal para todo o tipo de madeiras convencionais, no interior e exterior.   |
| UTILIZAÇÃO                  | Em madeiras interiores e exteriores, tais como portas, janelas e outro tipo de mobiliário de madeira, em pinturas novas e repinturas.   |
| PROPRIEDADES                | <b>3 em 1: prepara, dá cor e protege</b><br>Protege contra os raios UV<br>Cria uma barreira à água<br>Deixa a madeira respirar sem que fissure ou forme bolhas pelas contracções e dilatações naturais da madeira.<br>Muito fácil de aplicar e manter.  |
| COR(ES)                     | 4 cores prontas: Teca, Nogueira, Mogno e Pau Santo.<br>Incolor.<br>+ 60 cores do Catálogo de Cores para Madeiras, afináveis através do SuperColorizer, a partir do Incolor, 102-0001  |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | <b>Brilho</b> : Acetinado<br><b>Densidade</b> : 0.93+ 0.03 (a)<br><b>Viscosidade</b> : 2.0 - 2.5p/C&P/25°C (a)<br><b>Ponto de inflamação</b> : 23 - 61°C (a)<br><b>COV's</b> : Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 400 g/l (2010). Este produto contém no máx. 399 g/l COV.<br><br>Classificação “ <b>Qualidade do ar interior</b> “ segundo a regulamentação Francesa (Regulamento de 19 Abril 2011 relativo à etiquetagem dos produtos de construção ou de revestimento de paredes e pavimentos e das tintas e vernizes e sobre as suas emissões de poluentes voláteis ) - <b>A+</b> (LQAI.MC.95/13).  |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO     | <b>Pintura de Raíz</b><br><u>Limpeza</u> - A madeira que vai ser tratada deve estar limpa e seca (máximo teor em humidade 12 a 18%) e já trabalhada, sem arestas vivas e lixada com <b>Lixa de Grão 150</b> , 005-0008.<br><u>Imunização</u> - Na pintura de madeira nua e sempre que se necessite de uma protecção extra da mesma, especialmente para exteriores, recomenda-se a aplicação prévia de duas demãos de <b>Cuprinol Imunizador Incolor</b> , 030-0004. Deve deixar-se secar 3 a 5 dias antes da aplicação do <b>TRANSCOLOR Acetinado</b> .<br><br><b>Repintura</b><br>A repintura do <b>TRANSCOLOR Acetinado</b> é muito simples. Não é necessário queimar a madeira. Basta uma passagem muito ligeira de lixa fina, lavar com água para remover a poeira e sujidade, deixar secar 2 ou 3 dias e aplicar mais 1 ou 2 demãos de <b>TRANSCOLOR Acetinado</b> .<br>Caso a madeira tenha recebido um tratamento prévio com esmaltes ou vernizes, terá de ser lixada ou decapada com <b>Decapante Universal</b> , 928-000X, seguido de raspagem e lixagem. Se o tratamento prévio foi feito com <b>Velatura Aquosa</b> , 028-000X, deve fazer-se um ensaio numa pequena área, pois frequentemente acontece aparecerem sombreados devido aos corantes contidos nessas velaturas. |
| APLICAÇÃO                   | <b>Ferramentas</b> : Trincha.   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Diluição e nº de demãos</b> : 2 demãos tal qual o produto é fornecido, para o interior e 3 demãos para o exterior.</p> <p><b>Tempo de secagem</b> :</p> <p>Ao tacto: 4 horas.</p> <p>Para demãos seguintes: 24 horas.</p> <p>Para utilização/manuseamento: 12-16 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.</p> <p><b>Lavagem da ferramenta</b> : <b>Robbilava</b> , 909-000X ou <b>Diluyente</b> , 927-000X.</p>   |
| RENDIMENTO   | <p>0,75L: até 15 m<sup>2</sup>/demão, em madeira lisa.</p> <p>4L: até 80 m<sup>2</sup>/demão, em madeira lisa.</p> <p>O rendimento será menor se a madeira for muito absorvente , rugosa ou estiver envelhecida.</p>  |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO   |   |
| FORMATO(S)   | 0,75L e 4L  |
| PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM   | 24 meses.   |
| OUTRAS INFORMAÇÕES   | <p>* Devido às suas características ligeiramente tixotrópicas , estes produtos podem por vezes apresentar uma forma gelatinosa , pelo que podem ser homogeneizados para facilitar a aplicação.</p> <p>* A aplicação à trincha feita generosamente é suficiente para se obter uma cor livre de quaisquer manchas. É necessário ter-se em conta as superfícies demasiadamente grandes (largas), para evitar zonas fortemente coradas , devido à sobreposição de aplicações. Recomendamos 2 demãos no interior e 3 demãos no exterior , podendo no entanto aplicar-se qualquer número de demãos , devendo porém evitar-se a formação de uma película espessa e obliterante.</p> <p>* Em zonas exteriores muito expostas à intempérie e à luz solar , poderá verificar-se uma erosão mais rápida do filme de tinta , pelo que nestas zonas deverá realizar-se uma manutenção periódica da pintura , a qual deverá ocorrer logo que seja visível a degradação do aspecto decorativo. A manutenção da pintura é muito simples. Para tal , basta uma passagem muito ligeira de lixa fina , lavar com água ou com pano húmido para remover a poeira e a sujidade. Após completa secagem , aplicar mais 1 ou 2 demãos de <b>Transcolor Acetinado</b> .</p> <p>* Não é aconselhável a aplicação do <b>Transcolor Acetinado</b> em madeiras extremamente duras e que contenham compostos oleosos (ex: Ipê, Cumaru, Teca, etc.). Nestes casos , a natureza da própria madeira poderá não garantir uma adequada penetração do produto ao substrato . Em caso de dúvida , deverá ser efectuado um ensaio prévio de adesão/penetração numa pequena área-teste. Em alternativa , poderá aplicar o <b>Cuprinol Óleo Teca</b> , 029-0070.</p> <p>(a) Valores do Incolor (102-0001).</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar" , incluindo tintagem , diluição , etc. , com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais , dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p> |
| ESQUEMA(S) DE PINTURA  |   |
| PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO   |   |
| PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA  |   |
| GARANTIAS  |   |
| NOTA   | As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia , uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .   |
| <p>Informação Técnico - Comercial : CC 360 15.1<br/> 24-03-2015 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p> |   |